

論文の内容の要旨

論文題目 Behavior of Boron in Steels and its Effects on Properties
(鋼中ボロンの挙動と諸性質に及ぼす影響)

氏 名 エルカシフ エマド エルディン ファルーク オマール

ボロン(B)は極微量でも鋼中に存在すると鉄鋼材料の諸性質を変化させる。そのため多くの鉄鋼材料において利用されている。また、B は循環性元素(精錬で除去しにくい元素)ではないので、リサイクルの面からみても好ましい元素である。しかし、鉄鋼材料におけるBの挙動と性質に及ぼす影響の詳細に関しては、明らかになっていない点が多く残されている。そこで本論文では、Bの利用をさらに促進させるため、フェライト系耐熱鋼、IF(interstitial free)鋼、フェライト系ステンレス鋼における微量Bの挙動と性質について、とくに他元素との相互作用に注目して詳しく調べた。全体で6章より成る。

第1章は緒論で、従来の研究を総括して本研究の目的を述べている。

第2章では、9Cr-3W-3Co フェライト系耐熱鋼におけるBについて調べている。これまでの多くの研究により、B添加により9~12%Cr フェライト系耐熱鋼のクリープ強度が向上することが分かっている。しかし、その理由とりわけ窒素(N)量が多くなると、このBの効果が減少する理由について明らかとなっていない。そこで、9Cr-3W-3Co フェライト系耐熱鋼におけるBの挙動におよぼすNの影響について、クリープ試験、アルファ線トラックエッチング(ATE)法、走査型電子顕微鏡観察(SEM)、透過型電子顕微鏡観察(TEM)などによって調べた。その結果、N量を少なくするとB添加によってクリープ破断寿命が大きく延びることが再確認され、B添加により析出物の安定性が向上して成長しにくくなること、N量が少ないとB添加によりマトリックス(基底)の回復が遅れるのに対して、N量が多いとBを添加しても回復が遅れないことが明らかになった。また、ATEにより、マルテンサイト組織のパケット境界とブロック境界に偏析しているB、およびマトリックスに固溶しているBは、 $M_{23}C_6$ 型炭化物の中に含まれているBよりもクリープ強度向上に寄与していることが明らかになった。さらに、多くない適量のNを含む鋼においては、BはVNのような微小析出物の安定度を増すことによってクリープ強度を上げることが示唆された。N量が多い鋼では、BNの析出が認められたことから、BNの形成によりこれらのBの効果が減少するものと考えられる。

第3章では、成形性にすぐれ自動車用薄鋼板として用いられている IF 鋼の2次加工脆化に及ぼす B の効果について調べている。IF 鋼では炭素(C)量がきわめて少ないことと、強化目的でりん(P)が添加されるため、2次加工された製品が粒界脆化しやすい。これまでの研究から、B を添加するとこの粒界脆化が抑制されることが分かっているが、それが B による粒界強化によるのか P の粒界偏析抑制によるのか、B の効果を最大限発揮させる条件など、不明な点が残されている。そこで、B と P の量を変化させた IF 鋼を用いて、ATE、低温引張試験、オージェ分光分析(AES)、SEM などにより、B の粒界偏析に及ぼす P および冷却速度の影響、これら元素の粒界偏析挙動と粒界脆化との関係を調べた。その結果、B の粒界偏析の程度は、P 添加鋼のほうが P 無添加鋼より大きく、P 添加鋼では再結晶温度からの冷却速度がおおよそ 1500 /s のところで B の粒界偏析の程度がもっとも顕著になるが、P 無添加鋼ではおおよそ 10 /s のところでもっとも顕著になることが分かった。すなわち、B の効果を最大限に発揮させるためには、冷却速度を最適化することが必要である。また、B 添加鋼では B 無添加鋼にくらべて P の粒界偏析量が少ないことも認められた。B と P のこうした偏析挙動は平衡偏析出理論と B の非平衡偏析出理論から説明できる。B の粒界脆化抑制効果は、B が結晶粒界に偏析することに加えて、B の粒界偏析により P の粒界偏析量が減少することによっても生じると考察される。

5章では、耐食性に優れる極低 C・N18Cr フェライト系ステンレス鋼の結晶粒成長に及ぼす B、ニオブ(Nb)、チタン(Ti)の効果について、ATE、抽出レプリカの TEM などによって調べている。18Cr フェライト系ステンレス鋼を極低 C・N 化すると耐食性は向上するが、熱処理中により結晶粒が粗大化し、靱性などの機械的性質や冷間加工後の表面性状が劣化するなどの弊害が生じる。そのため、極微量 B 添加による結晶粒成長抑制効果、B と Nb、Ti との複合効果について調べた。その結果、B 単独添加は結晶粒成長抑制に効果があるが、B と Nb および Ti との複合添加の効果はさらに大きいことが分かった。しかし、B と Ti の複合添加の効果は Ti 単独添加の効果より小さい。Ti 添加鋼に B を添加すると、TiN 上に $M_{23}(C,B)_6$ が析出すること、 $M_{23}(C,B)_6$ の析出により C が枯渇して TiC の析出が減少することが観察された。そのため、Ti 添加鋼に B を添加すると結晶粒の成長が Ti 単独添加鋼より促進されるのは、析出物によるピンニング効果が減少するためと考えられる。他方、Nb 添加鋼に B を添加すると、NbC の成長が抑制され微細な析出物の数密度が上昇することが観察された。そのため、Nb 添加鋼に B を添加すると結晶粒の成長が抑制されることに、ピンニングの効果の向上も寄与していることが考えられる。

6章は、総括であり、以上述べた研究成果をまとめている。